

FICHA TÉCNICA

0P-033 0000 Ligante de Mortero

Fecha de revisión: Agosto 2009

*** Promotor de adherencia**

*** Fácil aplicación**

Descripción

Dispersión de naturaleza copolimérica acrílica ideal para utilizar como promotor de adherencia entre capas heterogéneas.

Usos típicos

Muy apropiada para la aplicación previa de estructuras de cemento y derivados, donde se necesite aplicar mortero nuevo sobre viejo, facilitando así la humectación y adherencia del mismo. También se recomienda cuando se necesite colocar velo de fibra tanto en parámetros verticales como horizontales, tanto en cemento como losetas de barro u otros materiales de construcción.

Características sobresalientes

- Alto “tack” superficial

Características

Acabado..........………………	Transparente
Color……..…………………..	Incoloro
Superficie........………………	Morteros de cemento
Rendimiento práctico..………	10-12 m2/L y por mano (dependiendo del tipo de soporte y las condiciones de aplicación)
Proceso de aplicación............	Rodillo, brocha.
Tiempo de secado (a 20°C y 60ºC de humedad relativa).….	Superficial – Cerca de 1 hora.
Estabilidad en almacén………	2 años almacenado en envases de origen bien cerrados, en sítio seco, entre 5 y 40 ºC

Poligono Industrial de Güimar · Manzana XIII, Parcela 2 · 38509 Guimar
Telef. 902 304 404 · Fax: 922 505 332 · URL-http://www.proitesa.com · email: atencioncliente@proitesa.com





0P-033 0000 Ligante de Mortero

Fecha de revisión: Agosto 2009

Modo de empleo

Preparación de superficies y esquemas de pintado recomendados

Todos los soportes deberán estar secos, consistentes, exentos de grasas, polvo y otros contaminantes.

Superficies de cemento y derivados:

Reparación de morteros: Quitar todo el mortero que este suelto mediante medios mecánicos. Limpiar los restos de polvo. Aplicar una mano de Ligante de mortero y esperar cerca de 30 minutos. Aplicar el mortero nuevo bien con llana o proyectado.

Sustratos de losetas en azoteas: Aplicar una mano de Ligante de Morteros sobre la superficie en cuestión, esperar cerca de 30 minutos, y colocar el velo de fibra. Pasar un rodillo seco por encima para quitar posibles imperfecciones. Seguir a posteriori con el sistema de pintado recomendado en lo que a pintura se refiere.

Características de aplicación

- *Preparación del producto:*
  - Agitar hasta homogeneización completa.
- *Temperatura ambiente:*
  - Entre 0 ºC y 35 ºC.
- *Proceso de aplicación:*
  - Brocha y/o rodillo

Condiciones de aplicación

Aplicar una mano de Ligante de Mortero.

Dilución:

Producto listo al uso. En sustratos poco porosos se puede diluir hasta un 15% con agua.

Limpiar las manchas y útiles empleados con agua inmediatamente después de utilizarlos.

SEGURIDAD, SALUD E HIGIENE

En general, evite el contacto con los ojos y la piel, utilice guantes, gafas de protección y vestuario adecuado. Mantener fuera del alcance de los niños.
Utilizar solamente en lugares bien ventilados. No verter los residuos por el desagüe.
Conserve el envase bien cerrado y en envase apropiado. Asegure el transporte adecuado al producto, prevenga cualquier accidente o incidente que pudiera ocurrir durante el transporte, normalmente la ruptura o deterioro del envase.
Mantenga el envase en lugar seguro y en posición correcta. No utilice ni almacene el producto en condiciones extremas de temperatura.
Deberá tener siempre en cuenta la legislación en vigor relativa a ambiente, higiene, salud y seguridad en el trabajo. Para más información es **fundamental la lectura de la etiqueta del envase y de la ficha de seguridad.**

Poligono Industrial de Güimar · Manzana XIII, Parcela 2 · 38509 Guimar
Telef. 902 304 404 · Fax: 922 505 332 · URL-http://www.proitesa.com · email: atencioncliente@proitesa.com